




SPECIFICATION FOR APPROVAL

仕様書

1.Construction 構造		HCV 3.5mm ²	Revision: バージョン	A/4	Form No. 表番号	B274
Rated Voltage 定格電圧		600V	CONSTRUCTION D.W.G 構造図面			
Conductor 導体	Cross-sectional Area(mm ²)公称断面積	3.50				
	Material 材質	Stranded Bare Copper 撚り合わせ軟銅線				
	Cond.Size 导体サイズ	7/ (0.80±0.020)				
	Stranded OD.(mm) 撚り外径	2.40				
Insulation 絶縁	Material 材質	XLPE				
	Min.Thickness (mm) 最小厚み	0.64				
	Min. Average Thickness (mm) 最小平均厚み	0.72				
	OD.(mm) 外径	3.90				
Jacket シース	Color 色	White				
	Material 材質	PVC				
	Min.Thickness (mm) 最小厚み	1.28				
	Min. Average Thickness (mm) 最小平均厚み	1.35				
		OD.(mm) 外径	6.80±0.20			
		Color 色	Black	4.Marking マーキング		
2. Physical Properties 物理性能		 <PS>E JCT TAINETSU 600V HCV 1×3.5mm ² XINHONGYE 2017 LF ■ ★ ▼				
Item 項目		Specification 詳細		5.Standard 基準  <PS>E 日本电线产品技术标准解说 6.Packing 梱包 a)200m b)Consulting if delivering in other ways WUXI XINHONGYE WIRE & CABLE CO., LTD. NO.17 Hexin Road,Xishan District,Wuxi,Jiangsu,China TEL:86-510-68780888 FAX:86-510-68780858 sales@xhycable.com E-mail:		
		Inner Layer 絶縁	Outer Layer シース			
Elongation 引張り	Un-aged 未老化	≥200%	≥120%			
Strength 抗張強度		≥10.0Mpa	≥10.0Mpa			
Deformation test 熱変形試験	120.0±1.0℃×0.5h	≤40%				
	120.0±1.0℃×0.5h		≤40%			
Ozone resistance 耐オゾン試験	IEC 60811-1-2	No cracking クラックなし				
Environmental test 耐環境テスト	JIS K7350-1,2	PASS 合格				
Impact at low temperature 低温衝撃試験	-15±0.5℃	No cracking クラックなし				
Flame test 難燃性試験		The flame shall go out spontaneously within 60S. 火が60s以内消えること				
3.Electrical Properties 電気性能				Part No. 製品コード		
Item 項目		Specification 詳細		JS3B350-01-003		
Insulation resistance AT 20℃ 20℃時の絶縁電気抵抗値			≥2500MΩ.km	Approved 承認		
Conductor Resistance AT 20℃ 20℃時の导体電気抵抗値			≤5.20Ω/km	关勇		
Dielectric-withstand test 耐圧試験			2000VAC/5min	Checked 検査		
Spark test スパーク試験			7500VAC	喻敏		
				Drawing 作成		
				刘岩		
				Date 日付		
				2016/1/26		
				APPROVED (CUSTOMER) 顧客承認		